



Le film Vista 90 XC réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une partie de la lumière naturelle. Il permet une très bonne diminution de l'éblouissement, et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et apporte un look contemporain en façade.

Certifications

Garantie Climat Film®

Classement Au Feu
M1

Stockage De -5°C À +40°C
3 ans

Norme Reach Rohs
Respectée

Laizes Disponibles
152cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester teinté masse sans distorsion optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	1%
Transmission Lumière Visible	10%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	64%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	12%
Energie Solaire Totale Rejetée	82%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	86%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	61%
Absorption Énergie Solaire	31%
Transmission Énergie Solaire	8%
Réduction Éblouissement	90%
Valeur G	0.17
Valeur U	5.1
Coefficient D'Ombrage	0.2
Type De Pose	Extérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur Depuis L'Extérieur	ARGENT

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Prudence ! Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, ClimatFilm® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.