



climatstyl

REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF · PIERRE · TERRAZZO

CS NF99

Terrazzo

Fiche technique

Fiche mise à jour le 14 octobre 2026

122 cm

de largeur de rouleau

50 m

de longueur par rouleau

200 µm

d'épaisseur moyenne



REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF

CS NF99 Terrazzo

Terrazzo

CS NF99 est un revêtement adhésif en PVC au décor terrazzo, de la famille Pierre, à la finition mat doux. Rouleau de 122 cm sur 50 m, épaisseur de 200 µm, pose à sec à l'intérieur, garantie de 10 ans.

122 cm

de largeur de rouleau

50 mde longueur par
rouleau**200** µm

d'épaisseur moyenne

10 ans

de garantie

LARGEUR



122 cm

ROULEAU



50 m

ÉPAISSEUR



200 µm

GARANTIE



10 ans

FEU

C-s2,d0
EN 13501-1

MATIÈRE



PVC

ADHÉSIF

PSA acrylique
avec dégazage

POSE

Intérieure,
à sec

TEMP. POSE



12 °C à 38 °C

FINITION



Mat doux



Le décor

Terrazzo

Où l'utiliser

- Pose en intérieur uniquement (zone d'installation indiquée sur la fiche).
- Pose à sec, à une température comprise entre 12 °C et 38 °C.
- Classé CE comme revêtement mural (EN 15102), en rouleau de 122 cm de large.
- Film thermoformable : il peut se travailler à chaud pour suivre les formes.
- Stockage entre 5 °C et 30 °C, 3 ans maximum.



Fiche technique

Spécifications générales

Catégorie	Pierre
Sous-catégorie	Terrazzo
Finitions	Mat doux
Type de produit	PVC
Largeur	122 cm
Longueur	50 m
Adhésif	PSA acrylique avec système de dégazage
Garantie	10 ans
Thermoformable	Thermoformable
Résistance aux rayures	Moyenne
Direction du motif	-
Épaisseur (moyenne par catégorie)	200 µm
Conditions de stockage (3 ans maximum)	5 °C - 30 °C
Méthode d'installation	Sec
Zone d'installation	Intérieur
Température d'installation	12 °C - 38 °C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABAB

Certifications

CE Revêtement mural (EN15102)	Conforme
REACH	Conforme
Les aldéhydes après émission (CMR ISO 16000)	Conforme
Test des Composés Organiques Volatils (EN16516)	Conforme
Classement au feu (EN13501-1)	C-s2,d0
Revêtement mural - spécification pour rouleau de liège (EN13085)	Non requis(e)
IMO/MED Module B - E	Conforme
RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)	Conforme
Résistance aux taches (Tchibo)	Testé
Propriétés antibactériennes JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Conforme
Spongibilité (EN12956)	Aucun changement visible
Lavabilité (EN12956)	Conforme
Facilité de nettoyage (EN12956)	Changement visible
Solidité des couleurs au frottement (ISO 105-X12) - Évaluation selon les échelles de gris	4-5 (Longueur et largeur)
Solidité des couleurs au shampooing (ISO 18168)	Excellent(e)
Solidité des couleurs à l'eau (ISO 105-E01)	Excellent(e)
Capacité d'absorption liquide (ISO 9073-6 2000)	11,50 %
Taux de capillarité des liquides (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Stabilité dimensionnelle (ISO 3759) - 24h à 50 °C - 65 % d'humidité	0,25 mm
Résistance à la chaleur et aux cycles thermiques	Testé
Résistance à la lumière des couleurs	Testé
Test d'adhérence	Testé
Résistance à l'humidité	Conforme



Pourquoi choisir le CS NF99 Terrazzo

01

Pose simple

- Pose à sec, à l'intérieur
- Adhésif avec système de dégazage
- Rouleau de 122 cm de large

02

Tenue dans le temps

- Garantie de 10 ans
- Résistance aux rayures : moyenne
- Solidité des couleurs au frottement : 4-5
- Couleurs au shampooing et à l'eau : excellent(e)

03

Contrôles réalisés

- Conforme CE revêtement mural et REACH
- COV et aldéhydes : conforme
- Classement au feu C-s2,d0
- Propriétés antibactériennes JIS Z 2081 : conforme

Entretien

Après la pose

Savon doux ou détergent neutre en pH, avec chiffons ou éponges doux.

Taches tenaces : eau chaude, puis alcool isopropylique 70 % et eau 30 %.

Évitez ammoniac, vernis et pH extrêmes ; essuyez vite toute humidité.



Vous avez une question ?

Un renseignement, un devis personnalisé, ou vous ne savez pas par où commencer ? Quel que soit votre projet, notre équipe vous répond rapidement et vous oriente vers la solution la plus adaptée.

Réponse garantie sous 24 heures.

climatifilm.fr/contact



Questions fréquentes

? Peut-on le poser à l'extérieur ?

Non : la fiche prévoit une zone d'installation intérieure uniquement.

? Comment l'entretenir ?

Savon doux ou détergent neutre et chiffon doux ; évitez les produits très acides ou basiques.

? Supporte-t-il l'humidité ?

La fiche indique « Conforme » à l'essai de résistance à l'humidité ; la pose reste prévue à l'intérieur.

? Quelle est la garantie ?

La fiche annonce 10 ans de garantie, avec un stockage maximum de 3 ans.

Pour un devis rapide

Préparez ces trois éléments, nous vous répondons plus vite et plus juste.

1 La surface

Les dimensions à recouvrir (en m2) et les zones concernées : mur, meuble, façade.

2 Le support actuel

La matière du support, son état et l'éventuel revêtement en place.

3 Des photos

Quelques photos de la pièce ou du meuble, avec une vue d'ensemble et les détails.

climatfilm.fr/contact

Réponse garantie sous 24 heures.



Parlons de votre projet.

SITE

climatfilm.fr

TÉLÉPHONE

09 73 03 63 64

E-MAIL

contact@climatfilm.fr

HORAIRES

**Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00**



Fiche produit en ligne

Scannez pour retrouver le CS NF99 Terrazzo
sur climatfilm.fr

